



ПІГМЕНТНІ ПАСТИ ДЛЯ КОЛОРУВАННЯ ПВХ-ПЛАСТИЗОЛІВ

У цьому електронному каталозі представлена лінійка органічних пігментних паст виробництва ТОВ «Поліком.», що можуть бути застосовані для колорування ПВХ-пластизолів.

Наведені кольори та їх відтінки є базовими. На їх основі лабораторія підприємства здійснює індивідуальний підбір відтінку за запитом клієнта.

Перевагами пігментних паст, виробництва ТОВ «Поліком.» є:

- висока інтенсивність кольору;
- висока термостійкість;
- морозостійкість;
- висока міграційна стійкість;
- відмінна здатність до диспергації з ПВХ-пластизолями.

ТОВ «Поліком.»

вул. Шкільна, 2а, смт.Брошнів-Осада,
Рожнятівський р-н, Івано-Франківська обл.,
Україна, 77611

тел./факс +38-03474-47-6-73

+38-03474-47-6-86

+38-03474 47-6-25

e-mail: office@polikom.net.ua

www.polikom-tov.com.ua



Колір ¹	Відтінок ²			
		Жовто-лимонна PT 396	Термостійкість >220°С	Індекс кольору композиція густина, g/cm ³ 1,04±0,05
			Світлостійкість ³ 7	Розмір частинок, μm ≤5
		Жовта PT 116	Термостійкість >220°С	Індекс кольору композиція густина, g/cm ³ 1,02±0,05
			Світлостійкість ³ 7	Розмір частинок, μm ≤5
		Багряна червона PT 179	Термостійкість >220°С	Індекс кольору композиція густина, g/cm ³ 1,04±0,05
			Світлостійкість ³ 7	Розмір частинок, μm ≤5
		Тепла червона PT WR	Термостійкість >220°С	Індекс кольору композиція густина, g/cm ³ 1,0±0,05
			Світлостійкість ³ 7-8	Розмір частинок, μm ≤5
		Яскраво-червона PT 185	Термостійкість >220°С	Індекс кольору композиція густина, g/cm ³ 1,02±0,05
			Світлостійкість ³ 7-8	Розмір частинок, μm ≤5
		Маджента PT 232	Термостійкість >220°С	Індекс кольору композиція густина, g/cm ³ 1,03±0,05
			Світлостійкість ³ 8	Розмір частинок, μm ≤5
		Фіолетово-синя PT 267	Термостійкість >220°С	Індекс кольору композиція густина, g/cm ³ 1,01±0,05
			Світлостійкість ³ 7-8	Розмір частинок, μm ≤5
		Ультрамарин PT 2727	Термостійкість >220°С	Індекс кольору композиція густина, g/cm ³ 1,35±0,05
			Світлостійкість ³ 8	Розмір частинок, μm ≤5
		Ультрамарин PT 660	Термостійкість >220°С	Індекс кольору композиція густина, g/cm ³ 1,19±0,05
			Світлостійкість ³ 8	Розмір частинок, μm ≤5
		Синя PT 3005	Термостійкість >220°С	Індекс кольору композиція густина, g/cm ³ 1,01±0,05
			Світлостійкість ³ 7-8	Розмір частинок, μm ≤5
		Коричнева PT 477	Термостійкість >220°С	Індекс кольору композиція густина, g/cm ³ 1,01±0,05
			Світлостійкість ³ 7-8	Розмір частинок, μm ≤5
		Чорна PT 419	Термостійкість >220°С	Індекс кольору композиція густина, g/cm ³ 1,05±0,05
			Світлостійкість ³ 8	Розмір частинок, μm ≤5

¹ 1% пігментної пасту у транспарентному ПВХ-пластизолі, товщина нанесення 200 μm;

² 1% пігментної пасту у матовому ПВХ-пластизолі (1:3 TiO₂), товщина нанесення 200 μm;

³ на основі даних постачальника пігментів.