



ПІГМЕНТНІ ПАСТИ ДЛЯ ВОДНИХ СИСТЕМ

У цьому електронному каталозі представлена лінійка органічних пігментних паст виробництва ТОВ «Поліком.», що можуть бути застосовані для колорування систем на водній основі.

Наведені кольори та їх відтінки є базовими. На їх основі лабораторія підприємства здійснює індивідуальний підбір відтінку за запитом клієнта.

Перевагами пігментних паст, виробництва ТОВ «Поліком.» є:

- висока інтенсивність кольору;
- висока термостійкість;
- морозостійкість;
- висока міграційна стійкість;
- відмінна здатність до диспергації з водною основою.

ТОВ «Поліком.»

вул. Шкільна, 2а, смт.Брошнів-Осада,
Рожнятівський р-н, Івано-Франківська обл.,
Україна, 77611

тел./факс +38-03474-47-6-73

+38-03474-47-6-86

+38-03474 47-6-25

e-mail: office@polikom.net.ua

www.polikom-tov.com.ua

Колір ¹	Відтінок ²				
		Жовто-лимонна PT 396A			
		Термостійкість >220°C	Індекс кольору	PY 17	
		Світлостійкість ³ 6-7	Густина, g/cm ³ 1,18±0,05	Розмір частинок, µm ≤5	Рівень pH 8,5±0,5
		Жовта PT 116A			
		Термостійкість >220°C	Індекс кольору	PY 83	
		Світлостійкість ³ 7	Густина, g/cm ³ 1,17±0,05	Розмір частинок, µm ≤5	Рівень pH 8,8±0,5
		Тепла червона PT 178 A			
		Термостійкість >220°C	Індекс кольору	PR 166	
		Світлостійкість ³ 7-8	Густина, g/cm ³ 1,15±0,05	Розмір частинок, µm ≤5	Рівень pH 8,5±0,5
		Яскраво-червона PT 185A			
		Термостійкість >220°C	Індекс кольору	PR 254	
		Світлостійкість ³ 7-8	Густина, g/cm ³ 1,16±0,05	Розмір частинок, µm ≤5	Рівень pH 8,8±0,5
		Насичена червона PT 206 A			
		Термостійкість >220°C	Індекс кольору	PR 170	
		Світлостійкість ³ 7-8	Густина, g/cm ³ 1,14±0,05	Розмір частинок, µm ≤5	Рівень pH 8,2±0,5
		Маджента PT 232A			
		Термостійкість >220°C	Індекс кольору	PR 122	
		Світлостійкість ³ 8	Густина, g/cm ³ 1,16±0,05	Розмір частинок, µm ≤5	Рівень pH 8,65±0,5
		Фіолетова PT 266 A			
		Термостійкість >220°C	Індекс кольору	PV 37	
		Світлостійкість ³ 7-8	Густина, g/cm ³ 1,13±0,05	Розмір частинок, µm ≤5	Рівень pH 8,63±0,5
		Фіолетово-синя PT 267 A			
		Термостійкість >220°C	Індекс кольору	PV 23	
		Світлостійкість ³ 7-8	Густина, g/cm ³ 1,15±0,05	Розмір частинок, µm ≤5	Рівень pH 8,9±0,5
		Синя PT 300 A			
		Термостійкість >220°C	Індекс кольору	PB 15:3	
		Світлостійкість ³ 8	Густина, g/cm ³ 1,20±0,05	Розмір частинок, µm ≤5	Рівень pH 8,9±0,5
		Чорна PT 419A			
		Термостійкість >220°C	Індекс кольору	PBL 7	
		Світлостійкість ³ 7-8	Густина, g/cm ³ 1,24±0,05	Розмір частинок, µm ≤5	Рівень pH 8,53±0,5

¹ 1% пігментної пасту у прозорому
ПВХ-пластику, товщина нанесення 200 µm;

² 1% пігментної пасту у матовому
ПВХ-пластику (1:3 TiO₂), товщина нанесення 200 µm;

³ на основі даних постачальника пігментів.